

# Koranol<sup>®</sup> Holzwachs

## 1. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Nicht filmbildende Holzveredelung auf Alkydharzbasis mit Spezialwachsen, lösemittelhaltig. Zur dekorativen Oberflächenbehandlung von Holz im Innenbereich.
<b>Schutzwirkung</b>	Stark wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• wasserabweisend</li><li>• feuchtigkeitsregulierend</li><li>• geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos</li><li>• transparent – betont Struktur und Maserung</li><li>• seidenmatt</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Zum Schutz und zur Pflege von innen verbauten Hölzern (z. B. Bretter, Paneele und Sichtbretter im Wohnbereich).
<b>Farbton</b>	Farblos, Weißbuche
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 25 l

## 2. Technische Daten

<b>Dichte / 20° C</b>	ca. 0,86 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	Dünnflüssig
<b>Flammpunkt</b>	> 61° C

## 2. Technische Daten

<b>Trocknung</b>	Bei normalen Bedingungen sowie auf üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte nach ca. 4 - 8 Stunden oberflächentrocken. Bei Tropenhölzern oder auch frischer Eiche können ebenfalls Trocknungsverzögerungen auftreten.
------------------	---

## 3. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke, Dickschichtlasuren restlos entfernen. Holzoberflächen von Schmutz und Staub säubern. Der Untergrund muß trocken, tragfähig, sauber, fett- und ölfrei sein.
<b>Aufbringmenge</b>	ca. 70 ml/m <sup>2</sup> in 1 Arbeitsgang
<b>Anwendungsverfahren</b>	Streichen, Rollen
<b>Anwendung</b>	Koranol Holzwachs vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit weichem Pinsel oder Rolle in Faserrichtung satt auftragen. Überschüssiges Koranol Holzwachs mit einem Lappen von der Oberfläche abreiben. Bei stark saugenden Untergründen kann ein 2. Arbeitsgang erforderlich werden. Dieser sollte erst nach 24 Stunden Durchtrocknung vorgenommen werden.
<b>Anwendungsempfehlungen</b>	Koranol Holzwachs unverdünnt anwenden, nicht mit anderen Produkten mischen. Die Holzfeuchte darf 20 % nicht überschreiten. Bereits mit anderen Mitteln behandelte Hölzer nicht oder nur nach Probeanstrich mit Koranol Holzwachs streichen.
<b>Überstreichbarkeit</b>	Koranol Holzwachs kann nicht mit einem Lack oder einer Lasur überstrichen werden. Behandelte Flächen ausschließlich mit Koranol Holzwachs nachbehandeln.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Mit dem Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdünnung. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

## 4. Besondere Hinweise

<b>Gefahrstoffverordnung</b>	<u>Gefahrenhinweise:</u> R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  <u>Sicherheitsratschläge:</u> S24 Berührung mit der Haut vermeiden.  Enthält 2-Butanoxim; Fettsäuren, C6-19, Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Bitte nur nach Gebrauchsanweisung verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.  <b>Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht bei offenem Licht oder offenem Feuer arbeiten.</b>  Haut und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
<b>Lagerung und Umweltschutz</b>	Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen! Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  <b>Nicht unter ± 0 °C (frostfrei) oder bei Temperaturen über +30 °C lagern.</b>  Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1 gemäß VwVwS
<b>Produktcode</b>	<b>M-KH 03</b>
<b>EAK/AVV</b>	08 01 11 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.
<b>Transport</b>	Kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR

## 4. Besondere Hinweise

### VOC-Gehalt

Unterliegt nicht der VOC-Richtlinie.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.