

Koralan[®] Parkettlack

1. Produktbeschreibung

Produktart	Wässriger Lack auf Polyurethan-/Acrylat-Basis für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen.
Wirkung	Schützt mechanisch beanspruchtes Holz im Innenbereich vor Schmutz, Staub und Flecken.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• leicht zu verarbeiten• sehr guter Verlauf• selbstvernetzend. Die Zugabe eines Vernetzers ist nicht erforderlich.• schwacher Geruch; nach Trocknung geruchlos• seidenglänzend• betont die Holzmaserung• verleiht dem Holz ein elegantes Aussehen• schnelle Trocknung• gute Schleifbarkeit• hohe Abriebfestigkeit• gute Chemikalienbeständigkeit• unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Fette, Reinigungsmittel, Wasser
Anwendungsbereich	Hölzer im Innenbereich, wie z.B. Parkettböden, Dielen, Treppenstufen, Innentüren, Treppengeländer, Möbel, OSB-Platten usw.
Farbton	Farblos
Gebindegrößen	1 l, 3 l, 10 l, 20 l

2. Technische Daten

Dichte/20 °C	ca. 1,04 g/cm ³
Viskosität (DIN 53211)	ca. 35 sec/DIN 4-Becher
Trocknung	<p>Staubtrocken nach 20 min Griffest nach 60 min Schleifbar nach 8 Stunden Begebar nach ca. 8 Stunden, besser erst nach 24 Stunden. Möbel frühestens nach 24 Stunden einräumen (Möbel mit Filzgleitern versehen). Ausgehärtet nach 10 bis 14 Tagen.</p> <p>Teppiche nicht vor Ablauf von ca. 10 Tagen auflegen. Temperatur, Luftfeuchte und Holzart beeinflussen die Trocknung. Nicht mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Nur nebelfeucht säubern. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfechtigkeiten verzögern die Trocknung.</p>

3. Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, leim- und wachsfrei sein. Die Holzfeuchte sollte 12% nicht überschreiten. Kunststoffüberzogene Flächen, neue endbehandelte Fertigparkettböden und Laminatböden nicht behandeln. Hölzer wenn möglich in Holzfaserrichtung mit Schleifpapier von Körnung 100 - 150 oder mit Einscheibenschleifer Körnung 240 glattschleifen. Alte, vorhandene Lackbeschichtungen und industriell behandelte Parkettböden (pulverbeschichtet, UV-Lack, ESH-Lacke) bis aufs rohe Holz abschleifen. Anschließend mit einem feuchten Tuch/Industriestaubsauger entstauben.</p>															
Anwendungsverfahren	<p>Streichen, Rollen; Spritzen in dafür ausgerüsteten Spritzanlagen (Absaugung)</p> <p>Mit Rolle 100/2, bzw. für breite Flächen mit Rolle 250/15. Handelsübliche Mohair- oder beflockte Moltopenrollen aus dem Malerfachhandel sind hierfür geeignet. Rollen vor Gebrauch gründlich mit Wasser spülen. Bei Arbeitspausen in einem Plastiksack aufbewahren. Die Werkzeuge sollten aus nichtrostendem Stahl bestehen.</p> <p>Spritzverfahren:</p> <table><tr><td>Becherpistole</td><td>Düsengröße</td><td>1,2–1,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>Spritzdruck</td><td>3–4 bar</td></tr><tr><td>Airmix/Aircoat</td><td>Düsengröße</td><td>0,009“–0,011“ mit Spritzwinkel 20–40°</td></tr><tr><td></td><td>Spritzdruck</td><td>60–100 bar</td></tr><tr><td></td><td>Zerstäuberdruck</td><td>2,0–2,5 bar</td></tr></table>	Becherpistole	Düsengröße	1,2–1,5 mm		Spritzdruck	3–4 bar	Airmix/Aircoat	Düsengröße	0,009“–0,011“ mit Spritzwinkel 20–40°		Spritzdruck	60–100 bar		Zerstäuberdruck	2,0–2,5 bar
Becherpistole	Düsengröße	1,2–1,5 mm														
	Spritzdruck	3–4 bar														
Airmix/Aircoat	Düsengröße	0,009“–0,011“ mit Spritzwinkel 20–40°														
	Spritzdruck	60–100 bar														
	Zerstäuberdruck	2,0–2,5 bar														

3. Verarbeitung

Anwendung

Koralan Parkettlack ist gebrauchsfertig. Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

Nicht unter + 15 °C verarbeiten.

1. Arbeitsgang

Es ist darauf zu achten, daß die Rolle gut mit Koralan Parkettlack gesättigt ist. Lack ohne Druck und möglichst ohne Luftblasen auftragen. Spritzen gemäß Empfehlung.

Aufbringmenge: 150 bis 170 g/m² Parkettboden

Aufbringmenge: 100 bis 120 g/m² Möbel/Türen

Die Wartezeit bis zum nächsten Arbeitsgang beträgt ca. 6 bis 8 Stunden. Besser ist, bis zum nächsten Tag zu warten. Forcierte Trocknung 45 min. 40° C Umluft für Industrieanlagen bei 100 µm Nassfilmdicke.

2. Arbeitsgang

Zwischenschliff mit Einscheibenschleifer (Körnung 240). Danach Hölzer entstauben und mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

3. Arbeitsgang

Auftragen wie bei 1. Arbeitsgang.

Koralan Parkettlack ist nach ca. 8 Stunden begehbar, besser erst nach 24 Stunden. Ausgehärtet nach 10 bis 14 Tagen. Bei Hölzern mit einem hohen Anteil an Holzinhaltstoffen sind Musteranstriche vorzunehmen (Eiche, Wenge, Merbau etc.). Forcierte Trocknung möglich.

Renovierung/ Nachanstriche

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig in Augenschein nehmen, kleinere Schäden sofort ausbessern. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit. Hölzer reinigen und wie unter 2. Arbeitsgang beschrieben anschleifen und staubfrei machen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

4. Besondere Hinweise

Gefahrstoffverordnung

Unterliegt nicht der Kennzeichnungspflicht.

Gebrauchs- und Warnhinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

4. Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise

Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.
Anfallenden Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Lagerung und Umweltschutz

Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Nur in Originalgebinden lagern!

Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.

Nicht bei Temperaturen unter +10 °C oder über +30 °C lagern.

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).

Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 gemäß VwVwS

Produktcode

W2

EAK/AVV

08 01 20 – wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

VOC-Gehalt

Gemäß Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert (VOC-Gehalt) für dieses Produkt ab 2010: 130g/l betragen. Das Produkt hat einen VOC-Gehalt von < 130 g/l.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.