



WIR MACHEN HOLZ STARK.

Koranol[®]

Ventilationslack Weiß

1. Produktbeschreibung

Produktart	Weißer, deckender Ventilationslack auf Alkydharzbasis. Zur Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung von Holz. Lösemittelhaltig.
Schutzwirkung	Schützt Holz vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonne). Vermindert wirkungsvoll das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• hohe Deckkraft• wetterbeständig• feuchtigkeitsregulierend• sehr gute Haftung• gute Kantenabdeckung• problemlose Verarbeitung• seidenglänzend• geruchsschwach, nach Trocknung geruchlos• gute Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltsstoffe• sehr guter Verlauf
Anwendungsbereich	<p>Laub- und Nadelhölzer im Innen- und Außenbereich, die deckend gestrichen werden sollen (z. B. Dachuntersichten, Fenster, Türen, Zäune). Füllende Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung für maßhaltige und nicht maßhaltige Innen- und Außenbauteile aus Holz.</p> <p>Koranol[®] Ventilationslack ist auch geeignet zur Endbeschichtung von vorgrundierten Metallteilen und zum Nachanstrich von alten, intakten Lackanstrichen. Bitte fordern Sie unsere technische Beratung an.</p>
Farbton	Weiß
Gebindegrößen	0,75 l, 2,5 l, 10 l

2. Technische Daten

Dichte 20 °C	1,32 g/cm ³
Viskosität	65 sec. (DIN 6 mm Becher)
Flammpunkt	25 °C
Trocknung	Bei Normklima (23 °C bei 50% relativer Luftfeuchte nach DIN 50014):

Staubtrocken:	nach ca. 5–6 Stunden
Griffest:	nach ca. 8 Stunden
Schleifbar/Überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden

Die Trocknungszeiten sind von den Schichtdicken abhängig und können sich auch holzartbedingt verlängern.

Um bei Anwendung im Innenbereich eine schnelle Abtrocknung zu erreichen, muss eine ausreichende Luftzirkulation sichergestellt sein.

Bei ungünstiger Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.

3. Verarbeitung

Vorbereitung Nicht haftende Altanstriche restlos entfernen. Holzoberflächen von Schmutz und Staub säubern. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen.

Aufbringmenge 2-3 Anstriche, ca. 200 ml/m² auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei stark saugenden Bereichen kann ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich sein. Spritzverfahren: ca. 80-100 µm Nassfilm je Spritzgang

Anwendungsverfahren Streichen, Spritzen (Airless, Aircoat), Rollen
Bitte fordern Sie unsere technische Beratung an.

Airless: Ø 0,013" Düse mit Spritzwinkel 20–40°
Materialdruck: 100–120 bar

Aircoat: Ø 0,013" Düse mit Spritzwinkel 20–40°
Materialdruck: 100–120 bar Luftunterstützung 3 bar

Eine Trockenschichtdicke von mindestens 40 µm ist erforderlich, um den Feuchteschutz nach DIN 18363 für neu einzubauende Elemente aus Holz sicherzustellen.

Anwendung Koranol® Ventilationslack vor Gebrauch gut aufrühren.
Unverdünnt mit Pinsel oder Rolle zügig aufbringen.
Nach einer Trocknungszeit von je ca. 12 Stunden bei Normklima den zweiten/dritten Anstrich aufbringen.
Die Holzfeuchte darf maximal 15% betragen.

Optimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur +15 °C bis +30 °C (gilt für Untergrund, Koranol® Ventilationslack Weiß und Umgebungstemperatur). Trocknungstemperatur mindestens +5 °C.

Anwendungsempfehlungen

Vor der großflächigen Verarbeitung den Farbton prüfen, wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

Bei Hölzern im Außenbereich ist ein Voranstrich mit einer wirkstoffhaltigen Holzschutzgrundierung gegen Bläue und/oder Fäulnis erforderlich. Wir empfehlen Koranol® Grund Farblos.

Bei vorheriger Behandlung mit Koranol® Grund Farblos eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden bei Normklima abwarten.

Bei sehr farbstoffreichen Holzarten wie z. B. Eiche, Zeder, exotische Hölzer sowie bei Baufurnierplatten, deren Decklagen aus Messerfurnieren hergestellt worden sind (diese können aus Nadel- oder Laubholz bestehen), kann ein Durchbluten von Holzinhaltstoffen nicht in jedem Fall verhindert werden.

Baufurniersperrholzplatten, hergestellt auf Schälurnieren, sind bei der Verwendung im direkt bewitterten Bereich ungeeignet, um mit filmbildenden Anstrichsystemen beschichtet zu werden.

Bitte nehmen Sie unsere technische Beratung in Anspruch.

Nach den Richtlinien für die Beschichtung maßhaltiger Holzbauteile im Außenbereich, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz; der VOB, Teil C; der DIN 18363 und den Empfehlungen des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim sind Holzbauteile vor Einbau in Gebäuden allseitig mit mindestens einer Grundbeschichtung und einer Zwischenbeschichtung zu versehen.

Nachanstrich

Mit Koranol® Ventilationslack oder auch mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen Deckfarben nach 12 Stunden Trocknung bei Normklima. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdünnung.

4. Besondere Hinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Gebrauchs- und Warnhinweise

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten.
Spritzen außerhalb geschlossener Anlagen gefährdet Gesundheit und Umwelt.
Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Lagerung und Umweltschutz

Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten.
Nur in Originalgebinden lagern!
Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern!

Entsorgung	Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben.
Wassergefährdungs- klasse	WGK 1 gemäß VwVwS
Produktcode	M-GP 02
EAK / AVV	08 01 11 - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.
VOC-Gehalt	Gemäß Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert (VOC-Gehalt Kat. A/d) für dieses Produkt 300 g/l (2010) betragen. Das Produkt hat einen VOC-Gehalt von <300 g/l.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.